

THERMO-TEK RL ECO ALP



Novembre 2023

with **ECOSE®**
TECHNOLOGY



DESCRIZIONE

Thermo-teK RL Eco ALP è un rotolo di lana minerale di vetro, **accoppiato da un lato con un foglio di carta kraft alluminio, che aggiunge un aspetto estetico gradevole del prodotto finito dopo l'installazione.**

Knauf Insulation Thermo-teK RL Eco ALP è prodotto con **ECOSE® Technology**, legante brevettato, composto esclusivamente da materie prime rinnovabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura massima di servizio	60 °C (EN ISO 18097)
Temperatura massima di servizio rivestimento:	≤ 80 °C
Reazione al fuoco	A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Densità	ca. 25 kg/m³ (EN ISO 29470)
Dichiarazione di prestazione*	http://dopki.com/T4220MPCPR

*per maggiori dettagli sulla DoP, verificare l'etichetta prodotto

APPLICAZIONI

- **Canali aerulici rettangolari – isolamento esterno**
- **Canali aerulici circolari – isolamento esterno**
- **Canali in locali tecnici o da isolare acusticamente**

Il prodotto è consigliato per l'isolamento termoacustico e la protezione antincendio, laddove:

- **Sia richiesta una finitura estetica gradevole**
- **Sia necessaria una barriera al vapore acqueo**

VANTAGGI

- ✓ Soluzione leggera
- ✓ Rivestimento con foglio di carta kraft alluminio, resistente allo strappo
- ✓ Finitura estetica gradevole a installazione conclusa
- ✓ Flessibile ma robusto
- ✓ Un solo prodotto (universale) per diverse applicazioni, si adatta a superfici di varie forme e dimensioni, nonché a tutti i diametri delle tubazioni
- ✓ Facile da maneggiare, tagliare e installare su diverse superfici
- ✓ Imballo compresso (vantaggio logistico)
- ✓ ECOSE® Technology



ISO STANDARDS

I materiali isolanti Knauf Insulation sono prodotti in accordo a quattro dei principali Standard Internazionali: ISO 9001 (Sistemi di Gestione per la Qualità), ISO 14001 (Gestione Ambientale), ISO 50001 (Sistemi di Gestione dell'Energia) e ISO 45001 (Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro), con certificazioni rilasciate da Tüv Nord.

CERTIFICATI



challenge.
create.
care.

THERMO-TEK RL ECO ALP



Novembre 2023

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	Simbolo	Dati / Valori				Unità	Norma
Conducibilità termica correlata alla temperatura	ρ	10	20	40	60	°C	EN 12667
	λ	0,034	0,036	0,040	0,044	W/(mK)	
Spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo	S_d	≥ 200				m	EN 12086
Codice di designazione	-	MW-EN14303-T2-ST(+)60				-	EN 14303

Le proprietà dichiarate dei materiali, ottenute nel processo produttivo, sono garantite dal controllo di produzione in fabbrica, in conformità alle norme europee vigenti al momento della produzione. L'osservanza delle regole di stoccaggio e movimentazione consente al prodotto di mantenere inalterate le proprie prestazioni, entro le tolleranze dichiarate.

MANIPOLAZIONE

Prodotti Knauf Insulation sono semplici da maneggiare e da installare. Utilizziamo packaging in grado di proteggere adeguatamente il materiale nella fase di trasporto e, in secondo momento, di assicurare un riciclaggio sostenibile. I nostri imballi non sono stati previsti per uno stoccaggio a lungo termine o per l'esposizione prolungata ad agenti atmosferici. Su ogni imballo sono riportate maggiori informazioni.

STOCCAGGIO

Per una protezione prolungata in loco si raccomanda di stoccare il prodotto in luogo chiuso ed asciutto oppure sotto una tettoia ad una certa altezza da terra. Se non è disponibile un luogo coperto, è possibile stoccare i prodotti in luogo esterno (all'aria aperta), a condizione che non siano direttamente in contatto con il suolo (in pallet) e coperti con un foglio di plastica, per un massimo di 6 mesi dalla data di consegna. Lo stoccaggio in esterno è da sconsigliarsi durante periodi particolarmente umidi e con elevata fluttuazione delle temperature.

DIMENSIONI STANDARD*

Spessore (mm)	25	30	40	50	60	80	100
Larghezza (mm)	13000	11000	8400	6700	5600	4200	3300
Lunghezza (mm)	1200						

*Altre dimensioni su richiesta!



I prodotti in lana minerale Knauf Insulation con ECOSE® Technology utilizzano un legante di origine naturale e privo di formaldeide, costituito da componenti rinnovabili, in sostituzione di sostanze chimiche di origine fossile. Tale tecnologia è stata sviluppata per i prodotti in lana minerale Knauf Insulation, allo scopo di raggiungere alti livelli di sostenibilità ambientale, senza però inficiare le prestazioni termiche, acustiche o di protezione dal fuoco. I prodotti isolanti con ECOSE® Technology non contengono coloranti o tinte artificiali: la colorazione è del tutto naturale.

Knauf Insulation d.o.o.

Varaždinska 140, 42220 Novi Marof, Croazia |

Tutti i diritti riservati, compresi quelli di riproduzione fotomeccanica e di immagazzinamento dei dati in formato elettronico. Non è consentito l'uso commerciale dei processi e dei procedimenti di lavoro presentati in questo documento. È stata posta estrema attenzione nell'editare le informazioni, nel comporre i testi e le illustrazioni contenute in questo documento, tuttavia potrebbero risultare degli errori. L'editore e i redattori declinano qualsiasi responsabilità legale o di altro tipo per eventuali informazioni errate e le relative conseguenze. Saremo riconoscenti per i suggerimenti e i dettagli che ci vorrete segnalare.